



ESMALTE SINTÉTICO

DESCRIPCIÓN

LUSOL ESMALTE SINTÉTICO de alta resistencia, desarrollado especialmente para brindar excelente protección y durabilidad. Presenta fácil pintabilidad, excelente nivelación y alto poder cubritivo. Se presenta en variedad de acabados y colores listos para usar. Se pueden lograr colores adicionales con la entremezcla entre sí o con el agregado de entonador hasta un máximo de 30 cc por litro.

- Alta resistencia Excelente nivelación Uso interior y exterior
- Fácil pintabilidad Alto poder cubritivo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo grasas.

- **METALES:** Sobre hierro lijar hasta eliminar el óxido y/o aplicar desoxidante desengrasante. Aplicar una o dos manos de fondo anticorrosivo. Sobre galvanizado aplicar una mano muy fina de WASH-PRIMER.
- MADERA: Lijar progresivamente con lija 100 y eventualmente terminar con lija 220. Según el tipo de terminación. Aplicar una o dos manos de fondo blanco para Madera y terminar con lija 220 según el tipo de terminación.
- **REVOQUE**: Eliminar todo tipo de polvo suelto; limpiar hongos y verdines. Sobre revoque nuevo aplicar sellador antialcalino. Sobre revoque viejo aplicar sellador al solvente o imprimación sintética, según sea necesario de acuerdo al tipo de superficie.

En todos los casos terminar en trabajo con LUSOL ESMALTE SINTÉTICO.

INSTRUCCIONES DE USO

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, diluir adecuadamente según el método de aplicación.

A pincel o rodillo: con un máximo de 10% de aguarrás mineral.

A soplete convencional o air-less: con un máximo de 25% de solvente industrial.

Aplicar 2 o 3 manos para lograr el trabajo terminado.

Secado al tacto de 4 a 6 horas en condiciones

RENDIMIENTO

11 a 14 m² por litro y por mano, según el color, tipo de superficie y método de aplicación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.
- Revolver muy bien el producto antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (agua).
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ

En envase original, un mínimo de 2 años. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Esta información está basada en la experiencia y capacidad profesional teórica y práctica de Pinturas LUSOL.

Este producto cumple con el artículo 1 del decreto 69/011. Inflamable de 2da. - En caso de incendio NO apagar con agua. Apagar con extintor de anhídrido carbónico o polvo químico.

Fabricado en Argentina por: Sherwin-Williams Argentina I. y C.S.A., Hipólito Yrigoyen 1579, Cuidadela, Buenos Aires.

En Uruguay importado por Pinturas Industriales S.A., María Orticochea 4845, Montevideo.