

Lusol



SELLADOR AL AGUA

DESCRIPCIÓN

LUSOL SELLADOR AL AGUA es un fondo ideal para sellar la superficie unificando su absorción. Optimiza la adherencia y rendimiento de la pintura de terminación. Para utilizar en interiores y exteriores, sobre paredes y cielorrasos de mampostería, hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, yeso, etc.

- Rinde 4 veces su volumen
- Sella la superficie y unifica la absorción
- Optimiza el rendimiento de la pintura
- Rápido secado y bajo olor

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

Superficies Nuevas

Mampostería, hormigón, revoque: dejar transcurrir al menos 1 mes para asegurar un adecuado curado o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs.

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo en todos los casos, mediante un indicador o papel pH (valor recomendado: 7-8). Si el valor es mayor que 8, realizar el tratamiento ácido, enjuagar, dejar secar y volver a medir el nivel de alcalinidad.

En todos los casos, antes de fijar, lijar bien toda la superficie y eliminar el polvillo.

Yeso: dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie sólo si es necesario y eliminar el polvillo.

Superficies Previamente Pintadas

En superficies contaminadas con hongos limpiar con agua y detergente, utilizando un cepillo. Enjuagar y lavar con una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio comercial diluida en 5 partes de agua; luego enjuagar muy bien solamente con agua. Dejar secar antes de pintar. Usar protección adecuada en ojos y manos.

Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija y eliminar el polvillo. En caso de ser necesario corregir imperfecciones en interiores, utilizar Enduido Plástico. Es siempre conveniente aplicar una mano de fijador, antes y después de aplicar el enduido para evitar diferencias de absorción y optimizar la adherencia del recubrimiento final. En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre, espátula o lija y tratar como una superficie nueva.

INSTRUCCIONES DE USO

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, diluir adecuadamente según el método de aplicación.

Preferentemente a pincel. Puede aplicarse también a rodillo o soplete. En todos los casos el producto debe aplicarse diluido, mezclándolo con 3 litros de agua por cada litro de producto.

Aplicar 1 o 2 manos según el tipo de superficie, estado y absorción de la misma. Luego finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

Secado al tacto en 1 hora en condiciones normales de temperatura y humedad. Dejar secar 4 horas entre manos. Limpiar los elementos de trabajo con agua y detergente.

RENDIMIENTO

De 25 a 30 m² por litro de producto, según la absorción de la superficie.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.
- Revolver muy bien el producto antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (agua).
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ

En envase original, un mínimo de 2 años. Almacenar en lugar fresco y ventilado. Esta información está basada en la experiencia y capacidad profesional teórica y práctica de Pinturas LUSOL.

Este producto cumple con el artículo 1 del decreto 69/011.

Fabricado en Argentina por: Sherwin-Williams Argentina I. y C.S.A., Hipólito Yrigoyen 1579, Ciudadela, Buenos Aires.

En Uruguay importado por Pinturas Industriales S.A., María Orticochea 4845, Montevideo.